



INDUSTRIAL FLOOR

# NEODUR Level

## Industrinė danga CT-C40-F8-AR0,5

**LABAI TAKI, SAVAI ME IŠSILYGINANTI,  
GREITAI KIETĖJANTI, DANGOS STORIS 4 - 30 MM**

### PRODUKTO APRAŠYMAS

NEODUR Level - cementinė, mineralinė, greitai kietėjanti, polimerais modifikuota industrinė danga, kurios storis nuo 4 iki 30 mm, CT-C40-F8-AR0,5.

### PANAUDOJIMAS

Tinka naudojimui viduje ir lauke, kaip kompozitinė danga ant mineralinio pagrindo ir kaip industrinė danga naujai statybai arba senų dangų atnaujinimui. Tinka gamybinėms patalpoms, sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms, pardavimų salėms ir pan.

### DANGOS SAVYBĖS

- paprastai sumaišoma
- labai taki
- galima pumpuoti
- greitai kietėjanti
- galima anksti užlipti
- itin atspari stresui
- beveik nesitraukianti

### TECHNINĖ INFORMACIJA

vandens įmaišymas: apie 4,75 l/

25 kg maišui

#### klojimo laikas

esant 18 °C ir 65 %

santykinei oro drėgmei: apie 30 min.

Aukštesnė temperatūra sutrumpins, o žemesnė pailgins klojimo laiką.

#### klojimo temperatūra:

pagrindas: nuo 8 °C iki 25 °C

oras: nuo 8 °C iki 30 °C

apkrova: priklausomai nuo temperatūros

vaikščiojimas: po apytiksl. 3 h

eismas\*: po apytiksl. 24 h

lengva apkrova: po 3 dienų

pilna apkrova: po 7 dienų

išeiga: apie 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

\*mašinos pneumatiniemis padangomis

### NAUDOJIMAS

#### Pagrindas:

turi būti atsparus gniuždymui bei tempimui, atlaikantis apkrovas, sausas, neužterštas bei neištrupėjęs. Mechaniskai pašalinkite prilipimą stabdančius sintetinius sluoksnius. Prikibimo jėga: nemažiau kaip 1,5N/mm<sup>2</sup> DIN 18 365 ir DIN 18 560 standartų reikalavimai turi būti vykdomi. Pagrindo siūlės turi būti atkurtos paklotos medžiagos paviršiuje.

#### Gruntavimas:

Gruntavimui naudojamas KORODUR PC (žiūrėti produkto informacinį lapą) arba kitas tinkamas EPgruntas.

#### Sumaišymas-Klojimas:

Sumaišyti mechaniškai apdirbamą konsistenciją (sklidumas pagal DIN EN 12706 nuo 13 - 14 cm, kontrolinis žiedas d = 30 mm and h = 50 mm) naudojant cementinio skiedinio pompą.

Rekomenduojame naudoti tinkamas skiedinio maišykles, pvz. Hippo Mixer, Collomix-LevMix arba maišykles su minimaliu 650 aps./min greičiu.

Nenaudoti maišymo įrangos, kuri gali įtraukti daug oro. Sumaišykite NEODUR Level 25 kg sausą mišinį su apytiksliai 4,5 l - 5,0 l vandens. Maišykite 3-5 minutes iki vientisos masės be gumuliukų. Vientisam paklojimui rekomenduojame naudoti specialius įrankius medžiagos išskirstymui. Oro burbuliukams pašalinti, ant dar skystos dangos, naudokite metalinį, spygliuotą volelį. Išlaikykite medžiagos temperatūra > +10°C. Sumaišytą NEODUR Level paklokite per 30 minučių.

### PO PAKLOJIMO

Po paklojimo, NEODUR Level danga turi būti apsaugota nuo per greito išdžiūvimo bei tiesioginių saulės spindulių. Patalpų bei oro temperatūra instaliavimo metu ir savaitę po instaliavimo turi būti mažiausiai 8 °C. Kai danga išdžiūvo arba galima ant jos lipti, impregnuokite ją specialiomis priemonėmis. Tai suteks dangai didesnę atsparumą cheminėms medžiagoms, dėmėms ir purvui. Taip pat, impregnavimas pagerins dangos išvaizdą bei pašalins paviršiaus dulketumą.

### GAMINTOJAS

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, works Wattenscheid  
Sertifikatas: DIN EN ISO 9001:2015

### PAKUOTĖ

25 kg specialūs popieriniai maišai

### SANDĖLIAVIMAS

sausai, kaip cementą  
galiojimo laikas 6 mėnesiai

### PATARIMAI

Mišinio sudėtyje yra cemento, kuris reaguodamas su drėgme ir vandeniu sukuria šarminę reakciją. Apsaugokite akis ir rankas. Patekęs į akis ar ant odos kreipkitis į gydytoją. Mūsų rekomendacijos dėl dangos klojimo yra pagrįstos mūsų patirtimi. Rekomenduojame pritaikyti dangos klojimo būdą prie esančių vietinių sąlygų, naudojantis mūsų nurodymais kaip pagrindu. Techninė pagalba ir klojimo nurodymai gali būti teikiami oficialaus produkcijos atstovo.

Gruodis 2018



**KORODUR International**  
GmbH Pagrindinė būstinė:  
Wernher-von-Braun-Str. 4  
92224 Amberg  
P.O. Box 1653 • 92206 Amberg  
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0  
Faksas: +49 (0) 96 21 / 3 23 41  
info@korodur.de

[www.korodur.de](http://www.korodur.de)  
Bochum-Wattenscheid Works:  
Hohensteinstr. 19  
44866 Bochum  
P.O. Box 60 02 48 • 44842 Bochum  
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 – 0  
Faksas: +49 (0) 23 27 / 32 10 84  
wattenscheid@korodur.de

**Pardavimai:**  
UAB Betono zona, oficialus  
atstovas Lietuvoje  
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda  
Telefonas: +37068748743  
info@betonozona.lt  
[www.betonozona.lt](http://www.betonozona.lt)

