



WunderFixx®

betono užglaištymo mišinys



Medžiagos savybės:

- **Paprasta naudoti**
įpilkite vandens, kiti priedai nereikalingi
- **Aukšta kokybė**
glaištymas, šlifavimas, dažymas - tą pačią dieną
- **Labai glotnus paviršius**
šlifavimas per 24h
- **Puikus sukibimas**
be grunto puikiai sukimba su betonu, plytomis, tinklu, plytelėmis ir pan.
- **Priežiūra kietėjimo metu**
normaliomis sąlygomis, kietėjančios medžiagos priežiūros atlikti nereikia
- **Dengos storis**
„0“ - 13 mm
viduje ir lauke
- **Pagal techninį standartą**
ASTM C 109

PRODUKTO PAVADINIMAS

Rapid Set® WunderFixx®

Betono glaištymo mišinys

PRODUKTO APRAŠYMAS

Rapid Set WunderFixx aukštos kokybės ir plataus panaudojimo glaiestas, spalva - betono pilka. WunderFixx yra puikių techninių parametų Rapid Set® cemento, specialių polimerų bei smulkiai sumaltų užpildų mišinys. Sumaišytas su vandeniu WunderFixx tampa lengvai naudojamu glaištu su puikiomis prikibimo savybėmis. WunderFixx klojamas ir užglaiستomas meteile. Norint gauti ypač glotnų paviršius, WunderFixx gali būti poliruojamas pirmas 24 valandas nuo paklojimo.

PANAUDOJIMAS

WunderFixx puikiai tinka kosmetiniam remontui, apdailai bei užglaištymui. Taip pat puikiai tinka "Tilt up" betono panelėms, išlietam betonui, betoniniams blokams ir mūriui. WunderFixx gali būti naudojamas viduje ir lauke. Taip pat, gali būti naudojamas drėgnoje aplinkoje. Tinka horizontaliems, vertikaliniams ar lubų paviršiams.

SPALVA [betono pilka]

Galutinė WunderFixx spalva ir paviršiaus išvaizda gali skirtis dėl klojimo būdų ir aplinkos sąlygų.

INSTALIAVIMO STORIS

WunderFixx glaiestas gali būti klojamas nuo itin ploto (<1 mm) iki 13 mm storio. Storesniems sluoksniams naudokite Rapid Set® remontinius skiedinius (CEMENT ALL, MORTAR MIX or CONCRETE MIX).

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus nuo tokių medžiagų kaip tepalai, riebalai, purvas, laisvos dalelės, ar kitos medžiagos, galinčios pabloginti sukibimą. WunderFixx klojamas ant sauso arba drėgno (be stovinčio vandens) paviršiaus. Rekomenduojame pasibandyti mažame plote ir įsitikinti, kad paviršius yra tinkamas darbiui.



WunderFixx®

betono užglaiستymo mišinys

TECHNINĖ INFORMACIJA esant + 20° C (ASTM C109)

Spalva	betono pilka
Išeiga	1,3 kg/m ² /mm
Atsparumas gniuždymui pagal ASTM C109	po 24 h apie 6,9 N/mm ² po 28 d. apie 10,3 N/mm ²

MAIŠYMAS

Rekomenduojama naudoti horizontalią skiedinio arba ant grąžto sumontuotą maišyklę. Pasirūpinkite, kad personalas ir įranga būtų pasiruošę klojimui. Naudokite švarų vandenį. WunderFixx glaisto paruošimui naudokite nuo 5,7 - 7,6 litrų vandens 22,7 kg maišui. Didesniam stiprumui pasiekti naudokite mažesnį vandens kiekį. Neviršykite 7,6 litro vandens vienam 22,7 kg maišui. Didesniam sklidumui ir lengvesniam apdirbimui, įdėkite Rapid Set® FLOW CONTROL® plastiklį. Į maišymo talpą įpilkite vandens. Maišyklei veikiant, suberkite WunderFixx sausą mišinį iš maišo. Maišykite, kad gautumėte vientisą konsistenciją (paprastai 1 - 3 minutes), be gumulų. PERMAIŠYTI DAR KARTĄ NEGALIMA.

KLOJIMAS

Esant +20 °C, WunderFixx apdirbimo laikas yra apie 60 minučių. Nuo paklojimo, medžiaga paprastai pradeda kietėti po 10 - 20 minučių.

Naudokite metelę glaistui formuoti ir apdirbti. Glaistas gali būti šlifuojamas/poliruojamas, gruntuojamas ir dažomas tą pačią dieną.

Kietėjančios medžiagos priežiūra

Įprastomis sąlygomis, esant +20 °C, vandens ar kitokios priežiūros nereikia. Sausoje, vėjuotoje ar karštoje aplinkoje, purškite vandens miglą, kol medžiaga įgaus pakankamą stiprį.

ŽEMA TEMPERATŪRA

Jei aplinkos ir medžiagos temperatūra yra žemesnė nei +20 °C, medžiagos kietėjimo ir stiprėjimo laikas gali pailgėti, ypač plonesniuose sluoksniuose. Rekomenduojame laikyti glaistą šiltai arba maišymui naudoti pašildytą vandenį. Nėklokite WunderFixx glaisto jei pagrindo arba aplinkos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C.

AUKŠTA TEMPERATŪRA

Jei aplinkos ir medžiagos temperatūra yra aukštesnė nei +20 °C, medžiagos kietėjimo ir stiprėjimo laikas gali pagreitinėti. Turėkite tai omenyje. Rekomenduojame medžiagą laikyti vėsiau arba maišymui naudoti atvėsintą vandenį.

Norėdami pailginti apdirbimo laiką, naudokite Rapid Set® SET CONTROL® lėtiklį.

IŠEIGA IR PAKUOTĖ

WunderFixx yra supakuotas į maišus po 22,7 kg. Vieno 22,7 kg maišo turėtų užtekti 17 - 18 m² jei klojamos dangos storis yra 1,0 mm.

SANDĖLIAVIMAS

Sausai, kaip cementą, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 12 mėnesių

PATARIMAI

Šiame gaminyje yra cemento. Reaguodamas su drėgme/ vandeniu jis sukelia šarminę reakciją. Todėl apsaugokite savo rankas ir akis. Patekus į akis kreipkitės į gydytoją. Nurodyta informacija ir naudojimo nurodymai yra pagrįsti KORODUR laboratorijos bandymais, atliktais laikantis idealių sąlygų ir techninių reikalavimų. Todėl, nurodyta informacija negali būti naudojama kaip kokybės garantija (ar rezultatų užtikrinimas). Dėl skirtingų instaliavimo sąlygų bei aplinkos, rekomenduojame medžiagą išbandyti nedideliame plote. Naujausią medžiagos saugos duomenų lapą, pagal EC reglamentą Nr. 1907/2006, rasite www.korodur.de.

Gamintojas:

CTS Cement Manufacturing Corp.
11065 Knott Ave., Suite A
Cypress, CA 90630
Phone: +1 800 929 3030
Telefax: +1 714 379 8270
info@CTScement.com
www.CTScement.com

Pardavėjas:

KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg, Vokietija
Phone: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Telefax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de
www.korodur.de

Atstovas Lietuvoje:

UAB Betono zona
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda
Telefonas: +37068748743
info@betonozona.lt
www.betonozona.lt

Lapkritis 2018

© 2012 CTS Cement Manufacturing Corporation. Rapid Set, Cement All, Set Control, Flow Control and the Rapid Set logo are trademarks of CTS. All rights reserved.