

PROSIB 666

Skiediklio pagrindo apsauginė danga

TRUMPAI

Naturali išvaizda

Sustiprina natūralias grindų spalvas

Itin didelis atsparumas dėmėms

Tinkamas naudoti viduje ir išorėje

Lengvas ir greitas instaliavimas

Gamintojas

SIB, Sociedade Industrial
De Britagem De Pedra, LDA

APRAŠYMAS:

PROSIB 666 yra skiediklio pagrindo, skaidri, galutinė apsauginė danga. Danga sukuria apsauginę nano-membraną ir apsaugo cementines dangas, natūralų akmenį ir kitus mineralinius paviršius.

PANAUDOJIMAS:

PROSIB 666 gali būti naudojamas viduje ir išorėje apsaugoti: betono paviršių, cementines dangas, natūralų akmenį ir kitas mineralines dangas.

TECHNINĖS SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sumaišymo santykis | Vieno komponento |
| Tankis | 0,90 - 0,95 esant 20± 2 C |
| Skiedimas | Paruoštas naudoti |
| Padengimo sluoksniai | 1 - 2 sluoksniai |
| Džiūvimo laikas tarp sluoksnių | 4 - 8 valandos po pirmo sluoksnio* |
| Išėiga | 40-120 gr/m ² (priklausomai nuo pagrindo) |
| Galutinė išvaizda | Permatoma (šlapias efektas/paryškina spalvą) |
| Džiūvimo laikas | Užlipti: 6 - 8 valandos (20 C ir 55% santykinė drėgmė) Lengvas eismas - 48 valandos Intensyvus eismas - 7 paros Pirmas 7 paros neplauti vandeniu. |

*Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir santykinės oro drėgmės. Įsitikinkite, kad liečiant yra visiškai sausa.

IŠEIGOS ANT SIB GRINDŲ SISTEMŲ

| Produktas | Išėiga | Sluoksnių skaičius |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| SIBEXTREME T | 40 - 60 g/m ² | 1 |
| SIBEXTREME AG STYLE | 60 - 80 g/m ² | 2 |
| SIBEXTREME AF FLOW | 70 - 80 g/m ² | 2 |
| SIBECO | 40 - 60 g/m ² | 1 |
| SIBECO TERRAZZO | 40 - 70 g/m ² | 1 |
| SIBECO HARDCRETE | 40 - 70 g/m ² | 1 |

Pastaba: Naudojant SIB sistemas, rekomenduojama apsaugoti PROSIB 666 su PROSIB 720 (1 - 2 sluoksniais)

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir be laisvų dalelių.

Apsaugokite pagrindą nuo tiesioginės saulės spindulių ir skersvėjo.

Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti tarp 10 ir 25°C.

INSTALIAVIMAS:

Prieš naudojimą gerai suplakite.

Dengimui geriausia naudoti 4 mm trumpo plauko volelį. Denkite PROSIB 666 plonais sluoksniais. Purškite medžiagą tolygiai slėginiu purkštuvu ir iš karto išlyginkite naudodami trumpaplaukį volelį. Darbas turi būti atliekamas bent dviejų žmonių, norint užtikrinti tolygų ir tinkamą medžiagos instaliavimą. Pirmas žmogus purškia produktą, o antras lygina naudodamas volelį. Gali būti reikalingas trečias žmogus, kuris naudodamas sausą volelį pašalins medžiagos perteklių ir galimas dengimo žymes nuo paviršiaus. Perimetrui ir kampams, naudokite tam skirtus volelius.

Jei lyginimui naudojamas tik vienas volelis, dekite tolygiai, kad medžiagos kiekis ant paviršiaus būtų visur vienodas.

Jei dengiami du sluoksniai, antras sluoksnis gali būti klojamas kai pirmasis sluoksnis yra išdžiuvęs (įprastai po 4 - 8 valandų).

PAKUOTĖ, SANDĖLIAVIMAS IR GALIOJIMO LAIKAS:

PROSIB 666 yra pakuojamas į 5, 10 ir 20 l bakelius arba 200 l statines. Galima supakuoti pagal kliento pageidavimus.

Produktas gali būti laikomas iki 18 mėnesių originalioje pakuotėje, sausoje vietoje ir kontroliuojamoje temperatūroje (ne žemiau 0°C). Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra yra tarp 10 ir 25 °C.

PROSIB 666 turi ADR produktų pavojingumo klasę. Žiūrėti saugos duomenų lapą.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Tinkamas pagrindo paruošimas yra svarbiausias aspektas.

Prieš naudodami SIB produktus, susipažinkite su informaciniu lapu, etiketėmis, saugos duomenų lapais ir kita susijusia informacija.

Nuplaukite įrankius su celiuliozės skiedikliu ir leiskite nudžiūti. Tai atliekama prieš ir iškart po medžiagos naudojimo.

Susipažinimas su visa susijusia informacija prieš naudojant SIB produktus yra galutinio vartotojo atsakomybė. Visą naudojamą informaciją galite rasti adresu www.sibland.company.

ĮSPĖJIMAS:

Naudokite tinkamas apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines, batus, apsauginius akinius ir kaukę. Perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą.

APRIBOTA GARANTIJA:

SIB, Sociedade Industrial De Britagem De Pedra, LDA užtikrina, kad jos produktai yra geros kokybės ir pačiai nusprendus, gali pakeisti arba gražinti pinigus už produktus, kai buvo įrodyta netinkama jų kokybė, tai atliekant per metus nuo pirkimo datos. Viršuj paminėtos galimybės yra SIB atsakomybės limitas.

Išskyrus tai, kas išdėstyta aukščiau, visos išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant tinkamumą parduoti ir tinkamumą tam tikram tikslui, netaikomos. SIB neatsako už jokių pasekminių, atsitiktinių ar specialių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančių dėl medžiagų naudojimo. Norint pasiekti rezultatus ir technines produktų savybes, turi būti laikomasi visų SIB transportavimo, sandėliavimo, naudojimo ir priežiūros nurodymų. Priešingu atveju, SIB negarantuoja techninių produkto savybių.

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE:

UAB Betono zona
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva
+370 687 48743
info@betonozona.lt
www.betonozona.lt