

PROSIB 777

Universali paviršiaus apsauga

TRUMPAI

Inovatyvių technologijų apsauginė danga

Stipri ir ilgalaikė apsauga nuo dilumo ir įbrėžimų

Ilgasnis grindų tarnavimo laikas, lyginant su kitomis dangomis

Tinka naudoti viduje ir išorėje

Natūrali išvaizda

Apsaugo dangas nuo dėmių

Greitai kietėjanti

Negeltonuojanti

Lengva priežiūra

Gamintojas

SIB, Sociedade Industrial De
Britagem De Pedra, LDA

APRAŠYMAS

PROSIB 777 universalus, aukštų techninių savybių, vandens pagrindo apsauginis lakas.

PROSIB 777 medžiaga yra vandens ir polimerų mišinio lakas su ypač tankia tarpusavio sąryšio matrica. Ši technologija sukuria itin didelį atsparumą dilumui, dėmėtumui ir cheminių medžiagų erozijai. Medžiaga skirta tik profesionaliam naudojimui. Paviršius, padengtas šia danga yra daug atsparesnis purvo prilipimui, ko pasekoje kasdieninis valymas tampa daug paprastesnis. Šis apsauginis lakas yra paprastai instaliuojamas, turi itin gerą prikibimą ir aukštą kietųjų dalelių koncentraciją.

PANAUDOJIMAS

PROSIB 777 gali būti naudojamas viduje ir išorėje. Danga skirta apsaugoti daugelį SIB dangų bei kitus mineralinius paviršius ir betoną. PROSIB 777 padaro prailgina grindų paviršiaus tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS

Sumaišymo santykis	Dvikomponentis: 2 l lako ir 0,5l kietiklio
Sluoksnių kiekis	2 sluoksniai
Džiūvimo laikas tarp sluoksnių	2 valandos po pirmo sluoksnio*
Išeiga	40 - 45 ml/m ² vienam sluoksniui (priklausomai nuo pagrindo)
Blizgumas	Pusiau blizgus
Emisijų kodas	EC2 R
Džiūvimo laikas (20 °C; 50% santykinė drėgmė)	Užlipti – po 12 valandų 80% stiprio – po 24 valandų Pilnas sukietėjimas – po 7 parų

*Priklauso nuo temperatūros ir santykinės drėgmės. Įsitikinkite, kad pirmasis sluoksnis yra sausas prisilietimui prieš dengiant antrą sluoksnį.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neužterštas (be dulkių, alyvos, aliejaus, druskų, žemių ir pan.). Pagrindo PH turi būti tarp 7 ir 8.

Kitų medžiagų likučiai (kietėjimo priežiūros priemonės, lakai, kylanti drėgmė, druskos ir kitokios cheminės medžiagos) gali paveikti PROSIB 777 dangos efektyvumą.

Prieš dengiant nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra sojos arba d-Limoneno, nes šios medžiagos gali pabloginti vandens pagrindo lakų prikibimą.

Prieš klojami SIBPRO 777 ant chemiais kietikliais apdoroto betono, atlikite bandymą mažame plote ir įsitikinkite dangos efektyvumu. Daugelis cheminių kietiklių turi komponentų, kurie gali atstumti kitas vandens pagrindo medžiagas.

Rekomenduojame naudoti SIBCLEAN RC-SO grindims nuplauti prieš klojant laką. Galima atlikti ir mechaninį valymą, tokį kaip nušratavimas ar šlifavimas.

INSTALIAVIMAS

Gerai suplakite laką prieš įpildami kietiklį. Supilkite kietiklį tiesiai į lako talpą (tam yra palikta pakankamai vietos) ir gerai sumaišykite. Palikite mišinį 10 minučių "pailsėti". Prieš naudodami dar kartą sumaišykite. Nemaišykite daugiau nei galite sunaudoti per 2 valandas.

Denkite PROSIB 777 vientisu ir lygiu sluoksniu. Minimali aplinkos temperatūra dengiant turi būti tarp 15 °C - 30 °C. Dengimui naudokite trumpo plauko volelį. Kampams ir perimetrui naudokite mažesnius volelius.

Po 2 valandų galima atsargiai kloti antrą sluoksnį. Antras sluoksnis turi būti paklojamas ne vėliau nei po 24h nuo pirmo sluoksnio paklojimo. Jei antras sluoksnis klojamas vėliau nei po 24h – visas paviršius turi būti iš naujo pašiaušiamas.

Po 12 valandų nuo paskutinio sluoksnio paklojimo ant paviršiaus galima vaikščioti (jei aplinkos temperatūra 20 °C, santykinė oro drėgmė 50% ir buvo pakankama ventilacija).

Žema aplinkos temperatūra, aukšta santykinė drėgmė ir nepakankama ventiliacija prailgins dangos kietėjimo laiką. Kai medžiaga pilnai sukietėja, galima atgal sudėti visus baldus. Rekomenduojame ant baldų kojelių naudoti paminkštinius, kad apsaugoti dangą nuo nereikalingo streso ir išbraižymų.

Vieno sluoksnio išėiga 40 to 45 ml/m² (2 sluoksniai: 80 to 90 ml/m²). Jei paviršius labai absorbuojantis, išėiga gali sumažėti.

Neteisingas medžiagos instaliavimas gali palikti skirtingus optines pėdsakus ant paviršiaus. Todėl labai svarbu atlikti bandomąjį klojimą mažame plote ir palaukti bent 24h iki dangos sukietėjimo. Jei rezultatai ir išvaizda tenkina – dengti medžiagą ant pagrindinio ploto.

PRIEŽIŪRA

Kai danga visiškai sukietėja, rekomenduojame valyti naudojant SIBCLEAN RC-50. Valiklis yra skiedžiamas vandeniu, įpilant 1 – 4% valiklio. Kai atsiranda dėvėjimosi žymės, galima uždėti naują SIBPRO 777 sluoksnį.

PAKUOTĖ, SANDĖLIAVIMAS IR GALIOJIMO LAIKAS

PROSIB 777 yra parduodamas rinkiniais:

- Lakas – 2 l
- Kietiklis – 0,5 l

Produktas turi būti laikomas originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Sandėliavimo aplinkos temperatūra ne žemiau 0 °C. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra tarp 10 ir 25 °C.

ĮSPĖJIMAS. Saugoti medžiagą nuo užšalimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Tinkamas pagrindo paruošimas yra būtinas norint pasiekti geriausią rezultatą.

Kiekvienas sluoksnis turi pilnai išdžiūti prieš klojant kitą,

Visada atlikite bandomąjį klojimą mažame plote prieš klojant didesnius plotus.

Kai abu komponentai yra sumaišyti, prareda išsiskirti anglies dvideginis ir susidaryti slėgis. **Niekada sandariai neuždarykite sumaišytų komponentų, nes atsiranda talpos sandarumo netekimo pavojus.**

Atkreipkite dėmesį į produkto gamybos partijos numerį. Vienam dangos sluoksniui naudokite produktus iš tos pačios partijos. Jei partijos yra skirtingos, naudokite naujas talpas komponentams sumaišyti.

Prieš naudodami SIB produktus, susipažinkite su susijusiais techniniais duomenų lapais, protokolais, produktų pakuotėmis ir saugos duomenų lapais.

Nuplaukite įrankius švariu vandeniu iš karto po naudojimo. Sukietėję medžiagos likučiai gali būti pašalinti tik mechaniniu būdu. Rekomenduojame naudoti naujus, trumpo plauko volelius.

Vartotojo atsakomybė perskaityti visus naudojimo nurodymus ir įspėjimus prieš naudojant SIB produktus. Naujausi duomenų lapai ir kita informacija patalpinta www.sibland.company.

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tinkamas apsaugos priemones: nepralaidžias pirštines, avalynę, akių apsaugas ir veido kaukę.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Ilgas kontaktas su oda gali sudirginti.

Negerkite, nevalgykite ir nerūkykite kai dirbate su medžiaga.

Medžiaga yra nedegi ir nesprogi.

Susipažinkite su saugos duomenų lapu.

APRIBOTA GARANTIJA

SIB, Sociedade Industrial De Britagem De Pedra, LDA užtikrina, kad jos produktai yra geros kokybės ir pačiai nusprendus, gali pakeisti arba gražinti pinigus už produktus, kai buvo įrodyta netinkama jų kokybė, tai atliekant per metus nuo pirkimo datos. Viršuj paminėtos galimybės yra SIB atsakomybės limitas. Išskyrus tai, kas išdėstyta pirmiau, visos išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant tinkamumą parduoti ir tinkamumą tam tikram tikslui, netaikomos. SIB neatsako už jokus pasekminius, atsitiktinius ar specialius nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančius dėl medžiagų naudojimo.

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB Betono zona

Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva

+370 687 48743

info@betonozona.lt

www.betonozona.lt