

TRUMPAI

Gamintojas

SIB, Sociedade Industrial
De Britagem De Pedra, LDA

Be skiediklių
Draugiškas aplinkai
Be VOC ir APEO
Praleidžia vandens garus
Tinka viduje ir išorėje

APRAŠYMAS:

SIB Primer A3 yra giliai įsiskverbiantis gruntas ne skiediklių pagrindo. Po panaudojimo, gruntas pagerina sukibimą ir sumažina pagrindo įgeriamumą. Tinka naudojimui ant betono ir kitų mineralinių paviršių.

SAVYBĖS IR PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

- Ekologiško rišiklio technologija
- Draugiškas aplinkai
- Be VOC ir APEO
- Praleidžia vandens garus
- Padidina porėtų paviršių stiprį
- Sumažina pagrindo kapiliarinį įgeriamumą
- Pagerina prikibimą
- Suriša dulkes
- Užkerta kelią burbuliukų formavimuisi liejant kitas dangas
- Tinka naudoti viduje ir išorėje
- Naudojamas prieš klojant industrines dangų sistemas
- Sukuria nepralaidų sluoksnį ant stipriau įgeriančių mineralinių paviršių
- Galima naudoti kaip laikiną betono nuodžiūvio lėtiklį
- Galima naudoti kaip laikiną mineralinių paviršių apsaugą

TECHNINĖS SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS

Šarmingumas	Vandens dispersija, PH 8
Tankis	1 g/cm ³
Spalva	Pieno balta (išdžiuvus - permatoma)
Naudojimo temperatūra	Min. +5 °C, maks. +35 °C
Išėiga:	100 - 600 gr/ m ² , dengiant du sluoksnius (šlapias ant šlapio)

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš naudodami įsitikinkite, kad pagrindas yra sausas, švarus, be laisvų dalelių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti prikibimui. Priklausomai nuo klojamos galutinės dangos, rekomenduojama pagrindą paruošti mechaniniu būdu, pvz. šratuojant. Betono paviršius prieš dengiant gruntą turi būti sausas. Dangos klojimas ant grunto turi būti atliekamas ne anksčiau kaip po 2 valandų po grunto paklojimo, tačiau ne vėliau kaip po 6 valandų.

INSTALIAVIMAS

Klokite SIBPRIMER A3 gruntą du kartus ant pagrindo (šlapias ant šlapio būdu) naudodami volelį arba teptuką. Jei pagrindas yra itin porėtas ir absorbuojantis, pirmam gruntavimo sluoksniui, atskieskite gruntą švairiu vandeniu, santykiu 1:1. Antras gruntavimo sluoksnis turi būti tepamas neatskiestu gruntu. Venkite balučių susidarymo.

SPECIALŪS NURODYMAI

Prieš dengdami kitas dangas, įsitikinkite, kad grunto sluoksnis yra pakankamas.

ĮRANKIAI IR VALYMAS

Šepetys, volelis arba purkštuvas. Visi įrankiai turi būti gerai nuplauti ir nudžiovinti prieš ir po medžiagos instaliavimo.

PAKUOTĖ, SANDĖLIAVIMAS IR GALIOJIMO LAIKAS

Medžiaga supilstyta į 25 litrų kanistrus arba 200 litrų statines. Galimos didesnės pakuotės pagal užklausimą. Originalioje pakuotėje, produktas gali būti sandėliuojamas 12 mėnesių. Laikykite sausiai ir kontroliuojamoje temperatūroje, ne žemiau 0 °C. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra tarp 10 – 25 °C.

Užsukite talpas iš karto po atidarymo. Susipažinkite su saugos duomenų lapu.

APRIBOTA GARANTIJA

SIB, Sociedade Industrial De Britagem De Pedra, LDA užtikrina, kad jos produktai yra geros kokybės ir pačiai nusprendus, gali pakeisti arba gražinti pinigus už produktus, kai buvo įrodyta netinkama jų kokybė, tai atliekant per metus nuo pirkimo datos. Viršuj paminėtos galimybės yra SIB atsakomybės limitas. Išskyrus tai, kas išdėstyta aukščiau, visos išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant tinkamumą parduoti ir tinkamumą tam tikram tikslui, netaikomos. SIB neatsako už jokių pasekminių, atsitiktinių ar specialių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančius dėl medžiagų naudojimo.

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB Betono zona
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva
+370 687 48743
info@betonozona.lt
www.betonozona.lt